

JEMNÁ OMIETKA

Vlastnosti

VANDEX CRS JEMNÁ OMIETKA sa nanáša na opravnu maltou reprofilované plochy, alebo priamo na betóny na dosiahnutie rovnomerného, hladkého povrchu. Služi ako finálna vrstva, alebo tvorí alkalický podklad pre ďalšie nátery. VANDEX CRS JEMNÁ OMIETKA sa môže použiť aj na opravy menších poškodených plôch, pokiaľ nie je oceľová výstuž napadnutá koróziou.

Príprava podkladu

V prípade aplikácie VANDEX JEMNEJ OMIETKY na VANDEX REPARATURMÖRTEL 05, stačí predvlhčenie podkladu. Pri aplikácii priamo na betón: uvoľnené časti, prach, olej a iné nečistoty odstrániť, podklad predvlhčiť tak, aby bol matne vlhký.

Miešanie

VANDEX CRS JEMNÁ OMIETKA sa mieša na želanú konzistenciu s čistou vodou intenzívne 3-5 minút miešadlom. 1 kg VANDEXu CRS JEMNEJ MALTY :

- na jemnú maltu zmiešať s 200 g (200 cm³) vody
- na jemný tmel zmiešať s 220 g (220 cm³) vody

Po krátkom „dozrievacom“ čase, bez pridania vody, ešte raz premiešať.

Aplikácia

VANDEX CRS JEMNÁ OMIETKA sa nanáša bežnými spôsobmi na predvlhčený podklad. Doba aplikácie je ca. 30 min. Počas aplikácie častejšie premiešať. Zatuhnuté namiešané množstvá nikdy dodatočne nezriedovať. Neaplikovať pri teplotách nižších ako +5°C

Dodatočné ošetrovanie

Aplikovanú omietku je treba po dobu 2 – 3 dní chrániť pred vysokými teplotami a silným vetrom fóliami z umelej hmoty, alebo vlhkou jutovinou.

Spotreba

Ca. 2 kg čerstvej malty na 1 m² (ca. 1,7 kg/suhej malty na 1 m²) na hrúbku 1 mm.

Balenie

25 kg vrecia

Skladovanie

V suchom prostredí, v uzavretom, originálnom balení je VANDEX CRS JEMNÁ OMIETKA skladovateľná 12 mesiacov.

Technické údaje

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Stav: | šedý prášok |
| Farebný odtieň: | ca. farba betónu |
| Objemová hmotnosť: | ca. 2 kg/l |
| Sypná hmotnosť: | ca. 1,3 kg/l (1 kg = 0,77 l) |
| Pevnosť v tlaku: | 35 N/mm ² |
| Pevnosť v ťahu za ohybu: | 7 N/mm ² |
| Pevnosť v odtrhnutí: | 1,9 N/mm ² |
| E dynamický modul: | 20.200 N/mm ² |

Bezpečnostné upozornenie

VANDEX CRS JEMNÁ OMIETKA je na základe obsahu cementu alkalická. Vyhybať sa kontaktu s pokožkou a očami. Pri práci používať ochranné okuliare. V prípade kontaktu s očami vypláchnuť veľkým množ. vody a navštíviť lekára.

Slavkovská 18, 040 01 Košice

Odborárska 52, 831 02 Bratislava

mob.: +421 905 603 318

mob.: +421 918 494 041

www.vandex.com

www.vandex.com